

ԲԱԶՄԱՖՈՆԿ. ՔՍԱՅՈՒՂ I



Լիթիում-օձառ համապիտանի քսայուղ հանքային յուղի հիմքի վրա



- Կայուն է աշխատ. և օքսիդացման նկատմամբ
- Հիանալի կպաց., վանում է կեղտն ու փոշին
- Լավ կաչառություն
- Չի պարունակում սիլիկոն և խեժ
- Հարմար պարկուճ

ԲԱԶՄԱՖՈՆԿ. ՔՍԱՅՈՒՂ II



Բարձր ճնշմանը դիմակայող գրաֆիտային յուղ EP (էփի-պրոպիլեն) հավելանյութերով



- Բարձր ճնշման նկատմ. կայուն EP-հավելան.
- Գրաֆիտի շնորհիվ կանխում է քերձվ. առաջաց.
- Լավ խտացում և պաշտպ. կորոզիայից
- Ունի ջրամերժ հատկություն, վանում է կեղտն ու փոշին
- Չի պարունակում սիլիկոն և խեժ
- Առաքվում է հարմար պարկուճի մեջ

ԲԱԶՄԱՖՈՆԿ. ՔՍԱՅՈՒՂ III



Լիթիումական օձառի հիմքով բազմաֆունկցիոնալ քսայուղ՝ EP հավելումներով, բարձր ճնշ. համար



- Քսայուղման լայն ընդգրկույթի համար
- Գերճնշման հավելումներով բարձր ճնշման դիմակայություն
- Լավ ամրացում և պաշտպանություն ջրից
- Չօքսիդացող, կայուն կորոզիայի նկատմամբ
- Առանց ծանր մետաղների և քլորի
- Առանց սիլիկոնի և խեժի
- Հարմար՝ օգտագործման համար

Անվանումը	Պարունակ.	Արտիկոդ	Փ./Հ.
Բազմաֆունկց. քսայուղ I	400 գ	0893 870 1	1/12
Բազմաֆունկց. քսայուղ II	400 գ	0893 871 1	1/12
Բազմաֆունկց. քսայուղ III	400 գ	0890 402	1/12

	Բազմաֆունկց. քսայուղ I, 0893 870 1	Բազմաֆունկց. քսայուղ II, 0893 871 1	Long-Life քսայուղ III, 0890 402
Կիրառումը	Ավտոմեքենաների և մեքենաների ցածր բեռնվածության մասերի յուղում, օր. սահքի ու ճոճքի, էլեկտրաշարժիչների, հոլովակավոր և գնդիկավոր առանցքակալներ, լիսեռներ, շասսիներ և այլն.	Միջին և բարձր բեռնվածության, սահքի և ճոճքի, գնդիկավոր և հոլովակավոր առանցքակալներ, հողակալեր, ուղղորդիչներ, լիսեռներ, ակոսավոր լիսեռներ, հողակալավոր լծակներ, հիդրավլիկ սարքեր և այլն.	Արդյունաբերության և գյուղատնտեսության մեջ ուժեղ ծանրաբեռնվածությամբ գլորման առանցքակալների, ինչպես նաև աշխատանքային և պաշտպանիչ առանցքակալների համար: Հատուկ նաև կտր. գործիքների և պրեսսների համար
Օձառային կազմը	Լիթիում 12 հիդրօքսիդատ	մուգ մոխրագույն	Լիթիում 12 հիդրօքսիդատ
Գույնը	դեղին	գուրշ-սև	բաց շագանակագույն
NLGI դաս (DIN 51818)	2	2	2
Կիրառման ջերմաստիճանը	-30°C-ից մինչև +130°C	-30°C-ից մինչև +130°C	-30°C-ից մինչև +130°C
Հիմքայուղի մածուկ 40°C	130 մմ ² /վ	60 մմ ² /վ	280 մմ ² /վ
Կաթիլ. ջերմ.(DIN ISO 2176)	180°C	190°C	180°C
Ներթափանցում (DIN ISO 2137)	280	280	280
Պաշտպ. կորոզիայից (SKF Emtor Test, DIN 51802)	0	0	0
VKA եռակցման ուժ (51350)	1,800 N	2,400 N	2,600 N
Անվանումն ըստ DIN 51502	K 2K-30	KPF 2K-30	KP 2K-30

Ցուցում

Քսայուղերը առաքվում են պլաստմասսե պարկուճներով, որոնք շատ հարմար են պահեստավորման համար (կանխում են յուղի արտահոսքը բարձր ջերմաստիճանի դեպքում): Պահպանել կանգնած վիճակում, չոր և հով տեղում: Ուշադրություն դարձրե՛ք ավտոմեքենաներ, մեքենաներ և ագրեգատներ արտադրողների ցուցումներին: Այլ տեղեկությունների համար տե՛ս տեխնիկական ցուցումների թերթիկում:

Պահանջվող լրասարք

Քսայուղի ձեռքի ատրճ.՝ Արտ.՝ 0986 00
Մետաղակ. դետ. Արտ.՝ 0986 001
Ռետինե խողովակ Արտ.՝ 0986 002
Փոխարինվող կտոր Արտ.՝ 0986 003 (M 10 x 1)