

ԱՑԵՏԱՏՍԻԼԻԿՈՆ ԼՈՉԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ



Կիրառման բնագավ.

Լոգարանի, խոհանոցի, գուգարանի եւ լողավազանների միացման եւ ընդլայնման կապակցությունների համար:

- Առանց նախնական ծածկույթի. էմալ, հաղձասալ, ջնարակված կերմաիկա, ապակի, չժանգոտվող պողպատ, պոլիկարբոնատային ապակի, ակրիլային վաննաներ
- Նախանական ծածկույթով. փայտ ալյումին, քրոմ, բորեն, կլինկեր (ցեմենտի թրծած բովախառնուրդ), աղյուս, կարծր պոլիվինիլքլորիդ:

Բյուրեղյա մաքուր տարբերակ

Ապակիների, ցուցանակների պատուհանների եւ ցուցափեղկերի, ինչպես նաև կահույքագործության մեջ կիրառելու համար: Փոքր մակերեսային սոսնձումների համար, ինչպես օրինակ ապակե նախշագարդերի, ապակե աղյուսների համար: Խնդրում ենք հետևել \leftrightarrow շերտերի կիրառման ընդհանուր ծանոթագրություններին \approx եւ \leftrightarrow Շինանյութերի համատեղ-դեղիության մասին \approx ակնարկների թեր-թիկին:

Ցուցում

Ացետատսիլիկոնը նախատեսված չէ սոսնձման կամ ճեղքերի լցման համար: Շինանյութի դաս B2 համաձայն DIN 4102-ի: Նախատեսված է լողավազանների հարակից հատվածների եւ ոչ անմիջապես լողավազանի մեջ կիրառման համար: Լաքերի բազմազանությունը հաշվի առնելով խորհուրդ է տրվում նախապես ստուգել խտանյութի համատեղել. լաքերի հետ: Ակրիլային խեժի սպիտակ ներկն օգտագործելիս չի բացառվում գունափոխ: Մերկ մետաղի եւ գունավոր մետաղների վրա կարող է առաջացնել կորոզիա: „Ապակու նման թափանցիկ,, տեսակի դեպքում հարթեցնող միջոցի օգտագործումը կարող է առաջացնել սիլիկոնի խամրում: Բարձր ջերմաստիճանների ազդեցությունը թույլատրվում է միայն վերջնական պնդացումից հետո:

1) Ոչ „ապակու նման թափանցիկ,, տեսակի համար: Մանիտարական ոլորտում օգտագումը կախված է խոնավության եւ օդափոխման պայմաններից

2) 10 տարվա երաշխիքը գուտ վերաբերում է ապրանքների եղանակի, արևի UV ճառագայթների, ժամանակի նկատմամբ դիմացկունությանը, գունակայունութ.: Չի կարող երաշխավորվել արդյունքի ապահովումը, քանի որ այն կախված է մշտական կանոնների ճշգրտությամբ կատարելուց

Հատուկ խտանյութ՝ սալիկների եւ սանհանգույցի համար

Մանիտարական կիրառում¹

Սոսինձը պաշտպանում է որոշ բորբոսներից եւ սնկից:

Հրաշալի կաչում է հաղձաս. վրա Ապահովում է հաղձասալիկների հինալի հերմետիկացում.

Անվտանգության բարձր աստիճան

10 տարի երաշխիք ², դիմացկուն է եղանակի, ժամանակի եւ UV-ճառագայթների նկատմամբ

- Դիմացկուն է քիմիկատների նկատմամբ*1
- Լավ հարթեցնում է
- Պահպանում է էլաստիկությունը
- Շինանյութի դաս B2 համաձայն DIN 4102-ի
- Նախատեսված է Villeroy & Boch-ից CeramicPlus կիրառման համար

Կատարողականության ապացույց. Փորձարկվել է համ² EN 15651-ի, մաս 1, *, 2 եւ 3

- Հրդեհային վարքագիծ. Դաս E
- Ուղղակի դիմադրություն \sim <3 մ
- Վերականգնում \sim > 70% *
- Ծավալի կորուստ. <10%, Արտ. համ. № 0892 215: <20%
- Առանձգ. վարքագիծ, առաձգական սթ. արժեք. <0.4 ՄՊա *
- Վարքը, երբ պրկվում է. ստուգված *
- Վարքը, երբ պրկված է եւ ընկղմված ջրի մեջ. ստուգված*
- Ընդլայնման վարքը տարբեր ջերմաստիճաններում. ստուգված *
- Կաչողական. ջրի, ջերմ., արհեստական լույսի պայմաններում. ստուգված
- Երկարակեցությունը՝ ստուգված
- Առաձգական հատկություններ՝ -30°C: \sim < 0.9 ՄՊա* դեպքում
- Վարքը -30°C ջերմ. պրկման պայմաններում. ստուգված*

*) Չի վերաբերում Արտիկուլ՝ 0892 215 -ին