


MULTI-KRAFT ՍՈՍԻՆՆ



Նկար



Շրջանակային կաղապարամած / միջակապ կաղապարամածեր

Շատ արագ և շատ ամուր կապող սոսինն

Բարձր ամրություն

- Շատ ամուր սոսնձում
- Պիրկ էլաստիկ է և քիչ փրփրող

Արագ պնդացում

Արագ ռեակցիա՝ սկզբնական մեծ ամրությամբ՝ արդեն 15 րոպե հետո

Սոսնձվող մակերեսի լայն սպեկտ.

Բավականին հարմար է մարմարը կամ կորիան և վարկոր սոսնձելու համար:

Կարելի է հղկել և լաքապատել

Կայուն է միջավայրի փոփոխության և ժամանակի նկատմամբ

Կատարողականության ապացույց

- Ստուգված ամրություն՝ «Թաքնված կաղապարամած»*-ի համար MPA Braunschweig, ստ. կոդ՝ 5131/2446-a
- Ստուգված ջրակայունություն D4 ըստ DIN/EN 204-ի՝ ift Ռոզենհայմ: Ստուգ կոդ՝ 55524676
- Ստուգվ. կայունություն՝ ջերմության հանդեպ WATT 91 ift Ռոզենհայմ: Ստուգ. կոդ՝ 55534457

Արտիկուլ	0893 100 110
Փ./հատ	1/12
Պարունակությունը	310 մլ
Քիմիական կազմը	Պոլիուրեթան
Գույնը	Բեժ
Թաղանթ կազմելու մին. ժամանակաը, խոնավ	2 րոպե
Թաղանթ կազմելու մին. ժամանակաը, չոր	5 րոպե
Վերամշակման ջերմասիտճանը, մին./մաքս.	7-ից մինչև 30 °C
Ջերմակայունությունը, մին./մաքս.	-30-ից մինչև 110 °C
Պիտանելությունը	12 ամիս

Անվանումը	Արտիկուլ
Օղանշական ատրճանակ Juniorfi x	0703 891 310
Պարկուճի կտրիչ	0715 66 09
Չեքի պարկուճի ատրճանակ	0891 00
Չեքի պարկուճի ատրճանակ Standard	0891 000 001
Չեքի պարկուճի ատրճանակ Basic	0891 001
Սոսնձի մածկաթիակ	0891 185
Պարկուճի ատրճանակ Airquick	0891 700 310

Կիրառման բնագավառները

Փայտե դռան լողաթներ, աստիճաններ, բազրիքի բռնածողեր, թաքնված կաղապարամածի սալեր քսիլոլիթից, շրիշակներ, բնական քար, մետաղական պատուհանների արտադրություն, պատուհանագզգերի, լամինատի սոսնձում, ինչպես նաև վերանորոգման և մոնտաժային ամենատարբեր աշխատանքներ: Սոսնձում է փայտ, մետաղ, լաքապատ այլումին, կոշտ PVC, բետոն, բնական քար, կորիան, շերտավոր շինանյութեր, կերամիկա, պոլիուրեթանի և ֆենոլախեժի կարծր փրփուրներ:

*«Թաքնված կաղապարամած»՝ բարձրահարկ շինություններում շրջանային, միացնող և ծածկերի կաղապարամածների համար ներդրվում են քվիլոլիթե սալեր: Կաղապարամածը լցվում է մետոնով: Այդ պատճառով էլ կոչվում է «թաքնված»:

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արված են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպաստելու համար: