


ԿԻՊԱՐԱՐ ԺԱՊԱՎԵՆ



Բարձրորակ կաշուն ժապավեն՝ ներկարարական պրոֆեսիոնալ աշխատանքների համար:

Ջերմակայուն է մինչև + 110 ° C

Իդեալական է այնպիսի ներկարարական աշխատանքների համար, որոնք որ պահանջում են վառարանային չորացում

Լատեքսե կրող հիմք

Նախատեսված է ներկարարական աշխատանքների համար՝ նախատեսված վաճառքում առկա՝ ջրի և լուծիչների հիմքով ներկարարական համակարգերի համար:

Չարմար է նաև խոնավ փայլեցման (հղկման) աշխատանքների համար

Գերազանց սոսինձում

և հարմարվողականություն

Ցուցաբերում է լավ կաշողականություն բոլոր հարթ մակերեսներ վրա, որոնք որ կարող են հանդիպել ավտոմոբիլային և շինարարական բնագավառներում, ինչպես օրինակ՝ ներկված մետաղ, ապակի, քրոմապատ դետալներ, ռետին: Ժապավենը կարող է հեռացվել անմիջապես ներկարարական աշխատանքներից հետո, հետքը չի թողնում: Ժապավենը շարունակում է ամրացված մալ մակերեսներին՝ նույնիսկ խոնավ փայլեցումից կամ չորացնելուց հետո

Կարելի է գրել անմիջապես վրան

Ժապավենն իդեալական է սովորաբար թե տուփերի և տարաների պիտակավորման համար

Լայնությունը մմ	Երկարությունը մմ	Չաստությունը մմ	Արտիկոդ	Փ./հատ
15	50	0.18	0992 615	20
19	50	0.18	0992 619	16
25	50	0.18	0992 625	12
30	50	0.18	0992 630	10
38	50	0.18	0992 638	8
50	50	0.18	0992 650	6

Ցուցումներ



• Ժապավենի՝ առանց հետքերի հեռացման համար անհրաժեշտ է այն հեռացնել անմիջապես ներկի կամ լաքի չորացումից հետո

• Կիպարար ժապավենը կայուն չէ արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հանդեպ, ուստի նախատեսված է չէ բաց տարածքներում կիրառման համար.

Կիրառումը

- Նախատեսված է ներկարարական աշխատանքների համար, որոնք որ պահանջում են վառարանային չորացում
- Ներկարարական աշխատանքների ժամանակ քողարկման աշխատանքներ
- Քողարկող թղթիկների սոսնձում, ամրացում
- Ստվարաթղթե տուփերի և տարաների պիտակավորում

Հավելյալ ապրանքներ
 Bordering Tape
 Արտիկոդ 0992 66 Փ./հատ. 1

Տեխնիկական ինֆորմացիա	
Կաշուն հիմք	Ռետինե - խեժ սոսինձ
Կրող հիմք	Խորշումավորված թուղթ,՝ տոգորված լատեքսով
Սոսնձման ուժը	10.5 Ն/25 մմ
Խզման ժամանակ երկարացումը	10.5%
Կիրառման ջերմաստիճանը	+15°C –ից մինչև +40°C
Ձերմակայունությունը	-20°C –ից մինչև +110°C
Պիտանելությունը (մոտ. +20°C and 50% humidity)	12 ամիս
UV-կայունություն	Սահմանված չէ
Խոնավադիմացկուն	Այո

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպաստելու համար: